

1K Etch Primer RTS

LESONAL







Tekniskt Datablad



Oktober 2008

EU.L2.03.03

| | |
|--------------------|---|
| Beskrivning | Kromatfri, etsande primer surfacer i aerosol för personbilslackering och mindre transportfordon. |
|--------------------|---|

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
|  Skaka väl före användning |  Avstånd 20-30 cm |  Spruta kryssvarv |  5 - 7 min. |  Min. 15 min 20°C. Max. 24 tim 20°C. |  Spruta upp och ner efter användning för att göra rent munstycke. |
|--|--|--|---|---|--|

Produkt & tillbehör

| | |
|-------------------------|---|
| Produkt | Lesonal 1K Etch Primer RTS |
| Kemisk basråvara | 1K Etch Primer – Polyvinyl butyral |
| OBS | Skaka väl före användning Spruta upp och ner efter användning för att göra rent munstycket |

Användning

| | |
|------------------------------------|--|
| Underlag | Stål Galvaniserat stål Aluminium |
| Förbehandling av underlaget | Före slipningsarbetet påbörjas skall ytan rengöras noggrant med Lesonal Degreaser. Stål – avlägsna eventuell rost och slipa tills en ren yta uppnåtts. Eventuella glödska skall avlägsnas genom blästring. Förzinkat stål / aluminium – matta ner med Scotch Brite (röd). Efter avslutat slipningsarbete och direkt före applicering av 1K Etch Primer skall ytan åter igen avfettas med Lesonal Degreaser. |
| Bearbetning | Spruta ett eller två enkla skikt. |
| Filmtjocklek | 6 – 12 µm |
| Övermålningsbar med | 2K HS Primer Filler, 2K Filler 540, 2K Filler 540 Grey RTS |
| Tips & råd | Använd inte produkten om den relativa luftfuktigheten överstiger 75%, eller om kondens uppträder på underlaget. Vänta i dessa fall till förutsättningarna förbättrats och ytan torkat. |

1K Etch Primer RTS

LESONAL

Tekniskt Datablad



Oktober 2008

EU.L2.03.03

| | |
|--------------------|---|
| Kulör | Grön |
| Lagringstid | 1 år |
| VOC | EU:s VOC-gränsvärde (IIB.e): max 840 g/l sprutfärdig blandning Produktens VOC: < 713 g/l sprutfärdig blandning |

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder denna produkt för annat ändamål än det som uttryckligen rekommenderas i det tekniska databladet utan att först ha erhållit skriftlig bekräftelse från oss om lämpligheten att använda produkten för ändamålet i fråga gör detta på egen risk. Det är alltid användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de krav som ställs i lokala lagar och bestämmelser. Läs alltid databladet vad angår materialsäkerhet och det tekniska databladet vad angår produkten om sådana finns. Alla råd som vi ger eller annat uttalande från oss om produkten (angivna i detta datablad eller på annat sätt) är enligt vår uppfattning riktiga men vi har ingen kontroll över kvaliteten på underlaget eller de många faktorer som kan påverka användningen och appliceringen av produkten. Om vi inte särskilt och skriftligen kommit överens om annat påtar vi oss inget som helst ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada som kan uppstå vid användningen av produkten. För de produkter som vi levererar och för de tekniska råd som vi lämnar gäller våra standard leveransvillkor. Ni bör efterfråga en kopia av dessa villkor och läsa dem noggrant. Informationen i detta datablad kan ändras från tid till annan mot bakgrund av nya erfarenheter och vår policy om kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att före användningen av produkten förvissa sig om att detta datablad är det aktuella.

Produktnamn nämnda i detta datablad är varumärken tillhörande, eller licensierade av, Akzo Nobel.

Huvudkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.lesonal.com